



Ātri žūstoša emalja

NITROLUX, NITROLUX M

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstošas nitrocelulozes emaljas ar augstu pārklājuma cietību.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta mēbeļu dekoratīvai apdarei iekšdarbos.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- krāsa

Balta – TAL bāzes. Izmantojamas tonēšanai gaišos toņos TEMACOLOR SCALA sistēmā.

TDL bāzes – izmantojamas tonēšanai vidējos un tumšos krāsu toņos TEMACOLOR SCALA sistēmā.

- spīdums

Nitrolux – spīdīga; Nitrolux M - pusmatēta.

- žūšanas laiks 20°C temperatūrā:

ne vairāk par 1 stundu

LIETOŠANA:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei ar šķīdinātājiem 646 vai 647.

Emalju uzklāj ar pulverizatoru vai otu 2 kārtās. Gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C, gaisa mitrumam - ne augstākam par 85 %.

PATĒRINŠ:

6 ÷ 7 m²/l katrai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

646 vai 647. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā, sargājot no tiešas saules staru iedarbības.

IEPAKOJUMS:

TAL bāze 0,9 l; 2,7 l; 9,9 l.

TDL bāze 0,85 l; 2,55 l; 9,5 l.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur n-butanolu un ksilolu (izomēru maisījumu). Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu. Kairina acis un ādu. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.