

Borealis




Perlamutrinio atspalvio dekoratyviniai vandeniui skiedžiami dažai leidžia suteikti paviršiumi mirguliuojančią ir raibuliuojančią atspindėtos šviesos spinduliuose subtilią smulkiagrūdę faktūrą. Galimybė panaudoti plačiausią spalvinę gamą, derinant tai su įvairiomis dažymo metodikomis, įgalina sukurti unikalius ir nepakartojamus paviršiaus smulkiareljefinės faktūros variantus. BOREALIS sukuria labai atsparią plovimui dangą. Tad gali būti naudojamas intensyviai eksploatuojamų gyvenamųjų, įstaigų ir visuomeninių patalpų sienų apdailai. Koleruojama pagal tonavimo sistemą RILAKOLOR (bazė A). Parenkant atspalvį reikia atsižvelgti į tai, kad danga pasižymi raibuliuojančiu perlamutriniumi blizgesiu, t.y. realaus paviršiaus (sienos) vizualiai suvokiamas atspalvis (ypač šviesus) gali keistis priklausomai nuo regėjimo kampo ar apšvietimo laipsnio. Kad išvengti nesusipratimų prieš darbų pradžią rekomenduojama atlikti nedidelio eksperimentinio plotelio ar planšetės bandomąjį dažymą.

Paviršiaus paruošimas: BOREALIS skirtas dengti šviesiems, lygiems, tvirtiems ir sausiems mineraliniams pagrindams (tinkas, betonas, regipsas ir pan.). Prieš dengiant paviršius turi būti nudažytas vienu iš dažų: MOVILAT BASE, MOVILAT 4, MOVILAT 7 (**foto 1**). BOREALIS sudaro pusiau skaidrią dangą. Todėl norint gauti pagrindo ir galutinio sluoksnio spalvinį kontrastą rekomenduojama paviršių iš anksto nudažyti spalva, kontrastinga BOREALIS spalvai. Jeigu norima gauti vienatonią paviršių, tai jį iš anksto reikia nudažyti dažais, kurių spalva artima galutinės BOREALIS dangos spalvai.





Dengimo būdas:

1-asis variantas (klasikinis). BOREALIS paruoštas naudojimui ir daugeliu atveju jo skiesti nereikia. Prieš naudojant reikia rūpestingai išmaišyti. Oro ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +10°C, o santykinė oro drėgmė ne aukštesnė nei 85%.





Atskiras paviršiaus 2÷3 m² plotas plačiu teptuku pilnai padengiamas netolygiu BOREALIS sluoksniu (**foto 2**). Po to sukuriama faktūrinis raštas, išlyginant dar neišdžiūvusį paviršių stačiakampe ar trapeicine mentele, lengvai spaudžiant instrumento darbinę plokštumą prie paviršiaus. Faktūros rašto geometrija apsprendžiama mentelės judėjimo pobūdžiu. Tvarkingi lygiagretūs judesiai sukuria viena kryptimi orientuotą faktūrą, tuo tarpu kai tolygūs įvairių krypčių judesiai sukuria „banguotą“ faktūrą (**foto 3,4**). Norint praturtinti reljefo piešinį rekomenduojama dar neišdžiūvusį sluoksnį papildomai dengti BOREALIS dažais. Nedidelis dažų kiekis dedamas ant darbinio mentelės paviršiaus, o po to analogiškai paskirstomas ant paviršiaus.



2-asis variants (storasluoksnis reljefas). Dēka BOREALIS gebos „laikyti faktūrą” (nesilieti ir nepatekėti dengiant storu sluoksniu), jį galima naudoti storasluoksniams reljefams sukurti (pvz., „drobės” ir kt.). „Drobės reljefas” gaunamas per 2 stadijas su tarpiniu sluoksnio džiovimu.

1-ji stadija. Paviršiaus 1-2m² ploteliai teptuku padengiami storu BOREALIS sluoksniu. Iš karto po to, neduodant dangai išdžiūti, ji apdorojama horizontaliais lygiagrečiais judesiais šepetio-trintuvės su storais kietais šeriais, paliekančiais ant paviršiaus lygiagrečias žymes. Susidaro faktūra su išilginėmis reljefinėmis linijomis (**Foto 5**).

2-ji stadija. Išdžiūvus 1-jam sluoksniui, paviršius teptuku dengiamas 2-ju BOREALIS sluoksniu. Po to per ką tik užneštą 2-į sluoksnį praeinama tuo pačiu šepetiu-trintuve kryptimi statmena 1-jo sluoksnio faktūrai (**Foto 6**). Gaunasi faktūra su susikryžiuojančiomis reljefinėmis linijomis, primenanti drobės ar grubaus audinio paviršių (**Foto 7**).



BOREALIS džiovimo trukmė +20°C temperatūroje: 2 val.

Sunaudojimas: 6÷9 m²/l.

Dažymo instrumentus po darbo plauti šiltu vandeniu su muilu.

Saugoti sandariai uždarytoje gamintojo taroje aukštesnėje nei +5°C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo. Skiediklis – vanduo.

Laikyti uždarytą ir saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti produkto pakuotę ar etiketę.

Ribinis leidžiamas kiekis LOJ šiam produktui ES šalyse (kat.A/I): 200g/l (2010). Maksimalus kiekis LOJ produkte – 160 g/l.

Pakuotė: 0,9 – 1 l plastmasinė skardinė

3,6 - 5 l plastmasinis kibiras