



PLIENINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMO SISTEMŲ SCHEMAS

3. C4 EKSPLOATAVIMO KATEGORIJOS.

	Paviršiaus paruošimo laipsnis		Gruntas			Tarpinė danga			Emaliniai dažai			Bendra dažymo sistema		Prognozuojamas eksploataavimo laikas		
	St2	Sa2 ^{1/2}	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Suminis sluoksnių kiekis	Suminis NSPS, mkm.	Temas (L) >2 metai	Vidutinis (M) >5 metai	Aukštas (H) >15 metų
20		X	NOVAKOR	2	120				PENTATOP UNIVERSAL	2	80	4	200	X		
10		X	EPOPRIM	2	160				VINITOP	1	40	3	200	X		
24		X	VINIPRIM	2	160				VINITOP	1	40	3	200	X		
12		X	EPOPRIM	2	200				URETOP	1	40	3	240	X	X	
25		X	EPOPRIM	2	160				EPOTOP 50	1	80	3	240	X	X	
26		X	VINIPRIM	2	200				VINITOP	1	40	3	240	X	X	
14		X	EPOPRIM	2-3	240				URETOP	1	40	3-4	280	X	X	X
17		X	EPOCINK	1	40	EPOPRIM	2	160	URETOP	1	40	4	240	X	X	X

* - NSPS - nominalus sausos plėvelės storis.

X - reiškia galimybę naudoti konkrečią dažymo sistemą.

Šiose schemose galima keisti (jei bus išlaikytas tas pats dangos storis):

▶ gruntą EPOPRIM į EPOPRIM VINTEKS;

▶ emalinius dažus URETOP į URETOP 50;

▶ NOVAKOR į RIATOP PRIMER arba NEOSPRINT PRIMER;

▶ emalinius dažus PENTATOP UNIVERSAL į PENTATOP UNIVERSAL M; PENTAPRIM PRO; RIATOP 80, RIATOP 30, ALUKID, NEOSPRINT 30, URF-1128.