



PLIENINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMO SISTEMŲ SCHEMAS

2. C3 EKSPLOATAVIMO KATEGORIJOS.

	Paviršiaus paruošimo laipsnis		Gruntas			Tarpinė danga			Emaliniai dažai			Bendra dažymo sistema		Numatoma naudojimo trukmė		
	St2	Sa2 ^{1/2}	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Suminis sluoksnių kiekis	Suminis NSPS, mkm.	Ūma (L) >2 metus	Vidutinė (M) >5 metus	Aukšta (H) >15 metų
3		X	NOVAKOR	2	80				PENTATOP UNIVERSAL	1	40	3	120	X		
2		X	NOVAKOR	2	80				PENTATOP UNIVERSAL	2	80	4	160	X	X	
8		X	EOPRIM	1-2	120				URETOP	1	40	2-3	160	X	X	
23		X	EOPRIM	1	80				EPOTOP 50	1	80	2	160	X	X	
4		X	VINIPRIM	2	120				VINITOP	1	40	3	160	X	X	
12		X	EOPRIM	2	160				URETOP	1	40	3	200	X	X	X
24		X	VINIPRIM	2	160				VINITOP	1	40	3	200	X	X	X

* - NSPS - nominalus sausos plėvelės storis.

X - reiškia galimybę naudoti konkrečią dažymo schemą.

Šiose schemose galima keisti (jei bus išsaugoti tie patys dangų storiai):

- ▶ NOVAKOR į RIATOP PRIMER arba NEOSPRINT PRIMER;
- ▶ gruntą EOPRIM į EOPRIM VINTEKS;
- ▶ emalinius dažus PENTATOP UNIVERSAL į PENTATOP UNIVERSAL M; PENTAPRIM PRO; RIATOP 80, RIATOP 30, ALUKID, NEOSPRINT 30, URF-1128;
- ▶ emalinius dažus URETOP на URETOP 50;
- ▶ emalinius dažus VINITOP į KČ-190.