



VÄRVIMISSÜSTEEMI VALIKU TABEL, TERASPINNAD 2. KASUTUSTINGIMUSTE KLAS S C3

| 3. Värvisüsteemi nr | Pinna ettevalmistustase | | Kruunt | | | Vahekate | | | Pinnaemail | | | Värvisüsteem tervikuna | | Prognoositav vastupidavusaeg | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------|-------|---------------|----------|-------|-----------------|--------------------|-------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | St2 | Sa2 ^{1/2} | Tüüp | Kihte | Kogu KKNP, µm | Tüüp | Kihte | Üldine KKNP, µm | Tüüp | Kihte | Kogu KKNP, µm | Kokku kihte | KKNP kokku, µm | madal (L) ≥2 aastat | keskmine (M) ≥5 aastat | pikk (H) ≥15 aastat |
| 20 | | X | NOVAKOR | 2 | 120 | | | | PENTATOP UNIVERSAL | 2 | 80 | 4 | 200 | X | | |
| 10 | | X | EPOPRIM | 2 | 160 | | | | VINITOP | 1 | 40 | 3 | 200 | X | | |
| 24 | | X | VINIPRIM | 2 | 160 | | | | VINITOP | 1 | 40 | 3 | 200 | X | | |
| 12 | | X | EPOPRIM | 2 | 200 | | | | URETOP | 1 | 40 | 3 | 240 | X | X | |
| 25 | | X | EPOPRIM | 2 | 160 | | | | EPOTOP 50 | 1 | 80 | 3 | 240 | X | X | |
| 26 | | X | VINIPRIM | 2 | 200 | | | | VINITOP | 1 | 40 | 3 | 240 | X | X | |
| 14 | | X | EPOPRIM | 2÷3 | 240 | | | | URETOP | 1 | 40 | 3÷4 | 280 | X | X | X |

* - KKNP - kuiva kile nominaalne paksus

X - tähistab konkreetse värvisüsteemi kasutamise võimalust

Antud skeemides on võimalik asendada (samade paksuste säilimise tingimusel):

► NOVAKOR - RIATOP PRIMER'ga või NEOSPRINT PRIMER'iga;

► kruunt EPOPRIM - EPOPRIM VINTEKS-iga;

► email PENTATOP UNIVERSAL - PENTATOP UNIVERSAL M; PENTAPRIM PRO; RIATOP 80 , RIATOP 30, ALUKID-i, NEOSPRINT 30 või URF-1128-ga;

► URETOP - URETOP 50'ga;

► email VINITOP - HS-119, HV-110 või KČ-190-ga.